


1. 徹底清除舊有的填縫物料




2. 清掃磚縫中殘留的粉塵




3. 將 RG1 和膠嘴安裝到
填縫槍上




4. 根據磚縫寬度裁剪膠嘴大小




5. 挤出約 20 – 30 厘米的
RG1，直至後續出來的材
料充分混合才進行施工



6. 以 RG1 挤進磚縫，
並略高於磚面



7. 用壓縫棒進行壓縫以達致
平滑飽滿的完成面。讓其
固化 3 – 4 小時



8. 待 RG1 固化後清除磁磚
表面多餘的 RG1，並進
行最後清潔

免責聲明

備註：鑑於產品的實際性能會受到外在環境因素影響而有所偏差，故此，上述參數只能夠作為一般參考之用。如產品並非按照本公司的產品目錄或相關技術指引進行貯存、攪拌、使用或養護，本公司將不會保證產品的最終質量和性能表現能達到預期效果。

ARDEXGROUP

SCORETECH

RG1

環氧美縫劑



ISO14001: 2015
EC 060



ISO9001: 2015
CC 125

使用指南



房屋署,建築署及屋宇署核准供應商

RG1

亞地斯高科 RG1 是一種雙組份的氫化水性環氧填縫劑。其性能完全符合歐盟標準 BS EN 13888 的 RG 級別反應型填縫劑要求。可用作填充 1 – 12 mm 的磚縫。相比一般的水泥基填縫劑，RG1 具有更優秀的抗污、抗腐蝕、抗菌和防泛鹼性能，易於清洗且耐黃變。具備非常好的耐用性。與一般的環氧填縫劑比較，RG1 有更長的開放施工時間和更易於清潔，基本上不需要特殊的環氧填縫劑的施工經驗和培訓。

主要優點

- | | |
|---------------------|--------------|
| ✓ 嶄新的槍管設計，方便填縫 | ✓ 防泛鹼 |
| ✓ 開放施工時間較一般同類產品長 | ✓ 防霉菌滋生 |
| ✓ 填縫後容易清潔，效果良好 | ✓ 超低收縮率，不會開裂 |
| ✓ 高強度、高耐磨性、耐腐蝕 | ✓ 顏色一致性程度高 |
| ✓ 超低吸水率，耐污耐著色 | |
| ✓ 使用水性環氧材料，環保、無刺激氣味 | |

應用

- 洗手間、淋浴間和廚房的瓷磚填縫
- 衛生環境需求高之場所的瓷磚填縫
- 對耐磨、耐腐蝕、耐污有高要求的地方

RG1

產品資料

包裝	400ml
顏色	參閱色卡上的顏色
最大骨料粒徑	0.15 mm

產品性能

性能	測試標準	指標
乾燥後的抗壓強度	歐盟標準 EN 12808	$\geq 45 \text{ N/mm}^2$
乾燥後的抗折強度	歐盟標準 EN 12808	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$
浸水 240 分鐘吸水率	歐盟標準 EN 12808	$\leq 0.1 \text{ g}$
耐磨性	歐盟標準 EN 12808	$\leq 250 \text{ mm}^3$
收縮率	歐盟標準 EN 12808	$\leq 1.5 \text{ mm/m}$

以上產品性能測試標準僅指實驗室測試。

