


1. 施工前確保材料充足，
並準備好施工工具




2. 通過調整 WP800 的混
合比例用作基面修補



3. 填補小孔、縫隙或表面裂縫



4. 以一對一混合成防水漿料，
用毛輥或油掃進行施工



5. 約兩小時後便可鋪砌磁磚
或其他飾面材料

ARDEX GROUP

SCORETECH

WP800

速凝柔性防水膜

免責聲明

備註：鑑於產品的實際性能會受到外在環境因素影響而有所偏差，故此，上述參數只能夠作為一般參考之用。如產品並非按照本公司的產品目錄或相關技術指引進行貯存、攪拌、使用或養護，本公司將不會保證產品的最終質量和性能表現能達到預期效果。

使用指南



ISO14001: 2015
EC 060



ISO9001: 2015
CC 125

房屋署,建築署及屋宇署核准供應商

WP800

亞地斯高科 WP800 是一種雙組份的速凝水泥基防水塗膜材料。可在施工後短時間內迅速凝固，並在其表面進行其他飾面材料的施工。WP800 除了按一比一的混合比例攪拌成防水漿料進行塗抹之外，亦可以通過降低液料比例，把漿料攪拌成具塑性的狀態，以便填塞縫隙、孔洞、裂縫作防滲補漏之用。本產品同時亦附帶專用的施工工具，包括：防污手套、短毛滾筒、強化纖維膠帶(用於邊角、陰角、明角等位置)。攪拌好的 WP800 應在 1 小時內完成施工，避免在攪拌後存放太久，材料變稠後可通過再攪拌恢復部份施工性，不建議再另加水分，否則會影響防水效果和會延長凝固時間。在較密閉不通風的空間(如廁所、淋浴間、小型廚房等)施工時，應採取打開所有窗戶、開動抽氣扇等方法保持空氣流通和降低環境濕度，以確保 WP800 的速凝效果得以儘量發揮。

主要優點

- ✓ 完成施工後 2 – 3 小時內可鋪砌飾面材料
- ✓ 超強防水性和耐水性
- ✓ 降低基面混凝土碳化風險
- ✓ 施工簡便、可通過調節混合比例切合不同的應用
- ✓ 可覆蓋基面微細裂紋
- ✓ 高彈性和高拉伸強度
- ✓ 高耐久性

應用

- 室內的潮濕區域，如洗手間、淋浴間、廚房等
- 室外區域或設施，如陽臺、屋簷、游泳池、水池、花槽、窗邊、冷氣機台等
- 防止混凝土碳化的保護層

WP800

產品資料

包裝	A組份(液料): 2.5 kg x 2瓶 B組份(粉料): 2.5 kg x 2包
消耗率	每套10 kg的 WP800 可塗抹約 5 – 8 平方米 (以塗抹兩遍計算)
備用時間	約30 – 60分鐘

產品性能

性能	測試標準	指標
防水性	香港房屋署標準 HKHA Spec. WAT6.M010.A(2h)	無滲漏、無異常
延伸率	美國標準 ASTM D412	≥ 150%
拉伸強度	美國標準 ASTM D412	≥ 1.5 N/mm ²
黏結強度	美國標準 ASTM D4541	≥ 0.5 N/mm ² @6小時

以上產品性能測試標準僅指實驗室測試。

